

PRODUIT:**PS570 SCCELLANT REHAUSSE COULEUR - NANOTECH****DESCRIPTION**

Classe: Scellant imprégnateur

SIMDUT : D-2B Produit Toxique

Scellant à base de solvant conçu pour rehausser les couleurs sans lustre et protéger les pierres naturelles et de composite de quartz.

CARACTÉRISTIQUES:

Scellant à base de solvant sans VOC

Rehaussement maximum des couleurs sans lustre

En séchant, ne laisse pas de pellicule en surface

Très faible odeur

Inflammabilité : faible, Point d'éclair > 90°C

Propriétés hydrofuge et oléofuge.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES :

VOC : N/D

Biodégradabilité : oui

APPLICATIONS :

Protéger contre les taches domestiques

Imperméabiliser les revêtements

Rehausser les couleurs sans donner de lustre

Type de surface : polies, adoucies, brossées, vitrifiées et texturées

Revêtement : ardoise, pierre de composite de quartz, marbres et autres pierres calcaires, granit et autres pierres naturelles, céramique, porcelaine, joints de coulis de ciment.

Planchers, murs, douches et comptoirs*

Usage résidentiel, commercial et institutionnel.

Utilisation intérieure et extérieure

RESTRICTIONS :

*Le scellant peut être appliqué sur des planchers ou des comptoirs de cuisine. Cependant veuillez noter qu'un entretien régulier ou soutenu peut être requis dans les endroits achalandés ou sur des surfaces fortement utilisées.

MODE D'EMPLOI :

IMPORTANT: Faire un test au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilités entre le produit et les matériaux sur lesquels le produit est utilisé et ainsi s'assurer que les résultats rencontreront les attentes du client.

De plus il faut toujours protéger l'aire de travail environnant contre un contact involontaire du produit utilisé (débordement, éclaboussure, etc.) afin de prévenir une altération des matériaux qui ne pourrait se corriger qu'en remplaçant ces matériaux.

Température d'utilisation : entre 10 et 25C.

Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation du produit.

BIEN BRASSER AVANT L'UTILISATION.

La surface doit être en bon état, propre, et exempte d'éléments étrangers incluant des scellants antérieurs ou des résidus de ciment- joint.

Avant d'appliquer sur du coulis neuf, attendre la période de durcissement complet recommandé par le fabricant

Étendre une couche mince à l'aide d'un Tampon Vert TP350 de SANITEN ou d'un pinceau. Laisser pénétrer 15 à 20 minutes. Assurez-vous que la surface ne sèche pas durant cette période en ajoutant du scellant au besoin. Après ce délai, enlever le surplus de scellant et laisser sécher 30 minutes. Par la suite, enlever tout résidu sur les surfaces polies, les insertions métalliques et de pâte de verre avec un linge doux.

Une seconde couche peut être appliquée de la même manière après 4 heures.

Le scellant prend toute sa force après 72 heures.

Après ce temps, vous pouvez vous assurer que la protection est suffisante en mettant quelques gouttes d'eau sur la surface scellée. Si la surface ne fonce pas après quelques minutes, c'est que la protection est suffisante.

Appliquer d'autres couches de scellant au besoin.

Application sur une surface verticale : assurez vous qu'il n'y a pas d'accumulation dans les joints au haut de chaque tuile pour éviter l'apparition de stries lors de la période de séchage dû à l'écoulement du scellant.

RÉSIDUS EN SURFACE

En cas de résidus apparent en surface après le temps de séchage, frotter doucement la surface avec une laine d'acier fine ou un Tampon Vert TP350 de SANITEN pour enlever ces résidus. Effectuer cette tâche dans les 48 heures après avoir sceller pour éviter d'utiliser un décapant pour enlever les résidus.

SÉCHAGE :

Séchage en surface : 3 à 5 heures.
Délais requis pour que le scellant durcisse : 72 heures
Circulation ou utilisation normale après 72 heures.

ENTRETIEN :

Utiliser le Nettoyant Neutre à Plancher N300 et/ou le Nettoyant Tout Usage N313 et/ou le Nettoyant Vitre et Pierre N323 de SANITEN

DÉCAPANT :

Utiliser le Nettoyant Extra Puissant / Décapant pour scellant à base d'eau PD-1010 ou le Décapant pour Scellant à base de solvant PD-1350 de SANITEN.

COUVERTURE :

Variable selon la texture et la porosité des matériaux.
1 litre couvre de 30 à 35 m²

FORMATS et EMBALLAGES:

CODE	FORMAT	EMBALLAGE
PS570-01	946ml	Caisse de 12 bouteilles
PS570-02	250ml	Caisse de 12 bouteilles
PS570-04	4 litres	Caisse de 4 bouteilles
PS570-05	500ml	Caisse de 12 bouteilles
PS570-20	18.9 litres	1 chaudière

PRÉCAUTIONS :

Garder hors de la portée des enfants.
PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas avaler.
Le port de gants, de lunettes de protection et de vêtements longs est recommandé lors de l'utilisation.
Tenir loin des flammes et des étincelles

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE :

Éviter le gel.
Tenir loin des sources de chaleur, d'étincelles et des flammes.
Entreposer dans les contenants originaux bien fermés, dans un endroit sec et à la température de la pièce.
Durée d'entreposage : 2 ans
Ne pas jeter les surplus de scellant aux ordures. Les envoyer dans un site de récupération approprié.

SUPPORT TECHNIQUE :

Consulter le site internet www.saniten.ca ou téléphoner au 450-777-1536

AVIS. Les informations ci-haut mentionnées sont avérées justes. Cependant, n'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation du produit, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité, légale ou autre, quant au résultat et/ou tout préjudice qui peut en découler.

Date de révision: 26 août 2011